



ArcelorMittal



tramontana

by **armat**TM

TETŐFÓLIA

Tramontana

Páraáteresztő fólia

- háromrétegű
- magas pára áteresztés
- szellőzés és tetőbiztonság



Magas páraáteresztés

	135 gramm 3 réteg	90g gramm 3 réteg
Termékleírás	Magas páraáteresztő képességű fólia lejtős tetőkhöz	Magas páraáteresztő képességű fólia lejtős tetőkhöz
Anyaga	Polipropilén	Polipropilén
Rétegek száma	3 réteg (textil PP/PP fólia/ textil PP)	3 réteg (textil PP/PP fólia/ textil PP)
Súly	135g +/- 10%	90 g +/- 10%
Sd (egyenletes légáteresztő réteg)	0,007 +0,01 / - 0,003m	0,008 +0,015 / -0,005m
Húzószilárdság mesterséges öregedés előtt	hosszában 250 +/- 40N/50 mm keresztben 170 +/- 40N/50 mm	hosszában 190 +/- 50N/50 mm keresztben 110 +/- 50N/50 mm
Toldás mesterséges öregedés előtt	hosszában 40 +/- 20% keresztben 65 +/- 30%	hosszában 40 +/- 25% keresztben 70 +/- 25%
Szakítószilárdság hosszában	90 + 80/-30N	60 +60/-50N
Szakítószilárdság keresztben	100 + 100/-30N	60 +80/-50 N
Vízszivárgási ellenállás mesterséges öregedés előtt és után	W1 osztály	W1 osztály
Tűzellenállás	E osztály	E osztály
Páraáteresztő képesség	2996 g/m ² /24 óra (38°C és 85% rh) MVTR LYSSY	3160 g/m ² /24 óra (38°C és 85% rh) LYSSY
UV stabilizáció	3 hónap	3 hónap
Szélesség	150cm	150cm
Hossz	50m	50m
Teljes felület	75m ²	75m ²
Tekercs / paletta	36	36
Paletta / kamion	32-24	32-24

Javító szalag



Rögzítő szalag



armat™ by ArcelorMittal Disztribútor