

Magas pára átteresztés

| | 135 gramm 3 réteg | 90g gramm 3 réteg |
|---|---|--|
| Termékleírás | Magas páraáteresztő képességű fólia lejtős tetőkhöz | Magas páraáteresztő képességű fólia lejtős tetőkhöz |
| Anyaga | Polipropilén | Polipropilén |
| Rétegek száma | 3 réteg (textil PP/PP fólia/ textil PP) | 3 réteg (textil PP/PP fólia/ textil PP) |
| Súly | 135g +/- 10% | 90 g +/- 10% |
| Sd (egyenletes légáteresztő réteg) | 0,007 +0,01 / - 0,003m | 0,008 +0,015 / -0,005m |
| Húzószilárdság mesterséges öregedés előtt | hosszában 250 +/- 40N/50 mm keresztben 170 +/- 40N/50 mm | hosszában 190 +/- 50N/50 mm keresztben 110 +/- 50N/50 mm |
| Toldás mesterséges öregedés előtt | hosszában 40 +/- 20% keresztben 65 +/- 30% | hosszában 40 +/- 25% keresztben 70 +/- 25% |
| Szakítószilárdság hosszában | 90 + 80/-30N | 60 +60/-50N |
| Szakítószilárdság keresztben | 100 + 100/-30N | 60 +80/-50 N |
| Vízszivárgási ellenállás mesterséges öregedés előtt és után | W1 osztály | W1 osztály |
| Tűzellenállás | E osztály | E osztály |
| Pára átteresztő képesség | 2996 g/m ² /24 óra (38°C és 85% rh) MVTR LYSSY | 3160 g/m ² /24 óra (38°C és 85% rh) LYSSY |
| UV stabilizáció | 3 hónap | 3 hónap |
| Szélesség | 150cm | 150cm |
| Hossz | 50m | 50m |
| Teljes felület | 75m ² | 75m ² |
| Tekercs / paletta | 36 | 36 |
| Paletta / kamion | 32-24 | 32-24 |

Javító szalag



Rögzítő szalag



armat™ by ArcelorMittal Disztribútor



ArcelorMittal



tramontana

by **armat**TM

TETŐFÓLIA

Tramontana

Páraáteresztő fólia

- háromrétegű
- magas pára áteresztés
- szellőzés és tetőbiztonság

